

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер.
 Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:
 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
 Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

Февраля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№65130-ПРГ/25 от 21.02.2025**

1	Объект	Балка деревянная опалубки перекрытий
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «БАЛКАМСК». Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 19, корпус 2, подвал пом. IV, ком. 7, ИНН: 7708363692, ОГРН: 1197746656931, телефон: +7 (495) 220-22-62, электронная почта: info@balka-msk.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «БАЛКАМСК». Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 19, корпус 2, подвал пом. IV, ком. 7, ИНН: 7708363692, ОГРН: 1197746656931, телефон: +7 (495) 220-22-62, электронная почта: info@balka-msk.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 65130 от 14 февраля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	14 февраля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	14 февраля 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	14 февраля 2025 г. – 21 февраля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 4244-131100-2020
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
	Высота, мм	200	200	ТУ-4244-131100-2020
1	Ширина, мм	80	80	ТУ-4244-13110-2020
2	Толщина стенки, мм	24-27	25	ТУ-4244-13110-2020
3	Длина, м	1,0-6,0	4,0	ТУ-4244-13110-2020
4	Масса, кг/пм	5,0	5,0	ТУ-4244-13110-2020
5	Влажность древесины перед склеиванием, %	12,0±2,0	13,0	ГОСТ 16588-91
6	Расхождение во влажности склеиваемых деталей, %, не более	2,0	1,0	ГОСТ 16588-91
7	Продольная покоробленность на 1 м длины, мм, не более	1,5	0,5	ТУ-4244-13110-2020
8	Шероховатость поверхности, мкм, не более	200	195	ТУ-4244-13110-2020
9	Допускаемая поперечная сила, кНм, не более	11,0	11,0	ТУ-4244-13110-2020
10	Допускаемый изгибающий момент, кНм, не более	5,0	5,0	ТУ-4244-13110-2020
11	Предел прочности на изгиб зубчатых клеевых соединений, Мпа, не менее	27,0	28,5	ТУ-4244-13110-2020
12	Отклонения размеров балки, мм, не более: - по поперечному сечению - по длине	±2 ±5	+1 0	ТУ-4244-13110-2020
13	Оборачиваемость балок, цикл, не менее	30	40	ГОСТ 23478-79

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Балка деревянная опалубки перекрытий, выпускаемая Обществом с ограниченной ответственностью «БАЛКАМСК». Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 19, корпус 2, подвал пом. IV, ком. 7, ИНН: 7708363692, ОГРН: 1197746656931, телефон: +7 (495) 220-22-62, электронная почта: info@balka-msk.ru, **соответствует:** ТУ 4244-131100-2020.

Исполнитель

 Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.